



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK POLYURETANOVÝ



**Mechanická odolnost**



**Vynikající vzhled**



**Odolný na otěr**



INFORMACE O PRODUKTU	
<b>Popis výrobku</b>	<b>Xyladecor Podlahový lak</b> je bezbarvý jednosložkový lak na bázi rozpouštědel pro použití v interiéru na nejrůznější dřevěné povrchy jako jsou parkety, obložení, dveře, zábradlí. Tvoří hedvábně polomatný nebo lesklý povrch odolný na otěr. Nedoporučujeme používat lak na vysoce zatěžované povrchy jako taneční parkety nebo tělocvičny. Nepoužívejte na vytápěné povrchy nebo na povrchy napuštěné olejem či voskem.
<b>Vlastnosti nátěrového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhled:</b> Lesklý nebo polomatný.</li><li>• <b>Určení:</b> Pro vnitřní použití.</li><li>• <b>Ostatní:</b> Odolný proti otěru.</li></ul>
<b>Teoretická vydatnost</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě
<b>Počet vrstev</b>	2-3 vrstvy
<b>Zasychání</b>	Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 24 hodinách. Nátěr je proschlý po 24 hodinách.  <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK POLYURETANOVÝ

<b>Barevné odstíny</b>	bezbarvý
<b>Balení</b>	0,75l , 2,5l a 5l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i>
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.
<b>Základní složení</b>	Na bázi rozpouštědel.
<b>Hustota</b>	0,941 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ředidlo</b>	Neředí se.
<b>Doba použitelnosti</b>	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

### POUŽITÍ VÝROBKU

<b>Příprava výrobku</b>	Před aplikací důkladně promíchejte. Neředte.
<b>Příprava podkladu</b>	Výrobek nanášejte na suché a čisté dřevo. Lakovaný povrch musí být suchý, zbavený vosku, pryskyřic, olejů a jiných nečistot. Poškozený povrch vyplňte tmelem na dřevo a přebruste. Výrobek je připraven přímo k použití. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředte. Odstraňte případný škrálop.  <b>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu</b> Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
<b>Natírání</b>	Aplikujte štětcem s jemnými přírodními štětinami nebo velurovým lakýrnickým válečkem v 2–3 tenkých vrstvách (vždy až po 24 hodinách). Nátěr provádějte v tenkých vrstvách po struktuře dřeva. Podle kvality podkladu je možné přebroušení jednotlivých vrstev jemně zrnitým brusným papírem. Nepoužívejte lak při teplotě vzduchu nižší než 5 °C a za vysoké vlhkosti (nad 80%). Úplnou odolnost má povrch po 7 dnech.
<b>Čištění malířského náradí</b>	Technickým benzínem nebo ředidlem S 6006. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce laku.

### DALŠÍ INFORMACE



Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle,  
Infolinka: 800 100 701, [www.xyladecor.cz](http://www.xyladecor.cz), [www.akzonobel.cz](http://www.akzonobel.cz)



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK

### POLYURETANOVÝ

<b>Skladování a přeprava</b>	<p>Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 48 měsíců od data výroby uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.</p> <p><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavce 7 a 14.</i></p>
<b>Bezpečnostní zásady</b>	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
<b>Doplňkové informace</b>	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
<b>Datum aktualizace</b>	<p>Leden 2015</p>